

Polysafe Ultima - Vinílico Homogêneo



101 - Aurora Gray - 4290



102 - Pearl Granite - 4330



103 - Mortar - 4360

Espessura total	2,5 mm
Largura	2 m
Peso total	3000 g/m ²
Aplicação	Comercial Pesado - 34/43 EN 649/EN ISO 10581
Reação ao fogo	II-A
Resistência antiderrapante	AS/NZS 4586 (R11) - DIN 51130 (R11)
Resistência à abrasão	EN 649 Grupo T
Teste VOC	FloorScore SCS - FC 02034
Propensão eletrostática	EN 1815 ≤ 2 kv
Estanqueidade	EN 13553 - ANEXO A
Identação residual	EN 433 = ≤ 0.1mm ASTM F970 (Modificado) - Carga estática = 750 psi
* Produto importado da Inglaterra	Fabricado por Polyflor



Fabricante Certificada ISO 9001:2008



Fabricante Certificada ISO 14001:2004



Selo de garantia de uso - Homogêneos



Indicado para tráfego intenso de pessoas.



Indicado para áreas industriais.



Propensão eletrostática



Estanqueidade



Avaliação e certificação de desempenho ambiental.



ENVIRONMENTALLY PREFERABLE FLOORING
100% reciclável
25% material reciclável



VOC



Produto importado fabricado por Polyflor.



EN 13845



Identação Residual